土木・建築工事に実績がある ケミカルアンカー[®] は 軌道補修工事においても 実績を作っています







ネジ山再生工法

まくらぎ止め工法

合成まくらぎ孔補修工法

取扱い上の注意事項

○施工時には、樹脂、ガラス破片等の飛散の恐れがありますので、必ず保護具(眼鏡等)を使用してください。 ○樹脂液が皮膚に付着した場合は炎症を起こすことがありますので、速やかにウエス等で拭き取った上、石鹸水で洗浄

○まくらぎ交換・延命化を図る事を目的にした製品です。まくらぎが健全であることを確認の上ご使用ください。

○万が一、目に入った場合は、大量の水で15分以上洗い、必ず眼科医の診療を受けてください。

○カプセルを火気に近づけないでください。また、カプセルは絶対に40℃以上にしないてください。

○カプセルの使用期限は、製造日から 6 ヶ月間です。使用期間内にご使用ください。

(高温場所等の悪環境で保管した場合、所定の使用期間内に使用できなくなることがあります。)

○カプセルが破損しているもの、内部の樹脂に流動性のないものは絶対に使用しないでください。

○カプセルを廃棄する場合は、販売店もしくはメーカーにお問い合わせください。

○ネジ山の再生には新品の亜鉛メッキが施してあるボルトを使用してください。

○正しい施工を行わないと固着強度が低下します。

○硬化時間内は、絶対にボルトを動かさないでください。

(JRD-3010SN は 15℃以上 20℃未満は、養生時間 60 分、20℃以上 35℃未満は、養生時間 30 分、

JRD-3010WN は -10℃以上 0℃未満は、養生時間 120 分、0℃以上 15℃未満は、養生時間 60 分、

○特殊な使用環境(高低温等、環境が通常と異なるもの)あるいは、標準外での施工の際はメーカーにお問い合わせ ください。(この場合、当社以外の判断により生じた取付け不良の責任について日本デコラックス(株)はその責め

○本カタログに記載の仕様は性能向上、品質改良のため予告なく変更することがございます。

○ケミカルアンカーは日本デコラックス(株)の登録商標です。

用途について

CA工法

1. ネジ山再生

PC まくらぎ

コンクリートまくらぎ

伸縮まくらぎ

PC まくらぎ

コンクリート路床

5. 合成まくらぎ孔補修

分岐まくらぎ

橋まくらぎ

スラブ軌道

2. まくらぎ止め

緩衝まくらぎ

分岐まくらぎ

3. 線バネ締結装置化

コンクリートまくらぎ

スラブ軌道

4. 埋込栓交換

スラブ軌道

並まくらぎ

製品、納期に関するお問い合わせはこちらまで 日本デコラックス株式会社




0120-19-3501 ※携帯電話、スマートフォンからもご利用いただけます。 customer@decoluxe.co.jp

愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地

https://www.decoluxe.co.ip

軌道業界の未来を切り拓く まくらぎ補修工法 CA工法






施工が簡単で強い固着力が得られる

表くらき補修工法

まくらぎ補修工法は、様々な工法が考案されていますが、この補修 工法は建築・土木工事に実績のある「ケミカルアンカー」の技術を 用いた工法で、簡単な施工で強力な固着力を得ることができる、全く 新しいまくらぎ補修工法です。優れた性能によりPC・コンクリート まくらぎの埋込栓のネジ山再生や埋込栓交換、合成まくらぎのネジ 部の形成等、多種多様なまくらぎの補修を行うことができます。



当社の製品は、厚生労働省が危険有害性 情報として「発がんのおそれの疑い」、「生 殖能又は胎児への悪影響のおそれ」等を 注意喚起している「スチレン」を原材料に 使用していません。



まくらぎ補修工法 WEB

https://ca-k.net/

- 1. 各種製品の施工方法・施工工具の閲覧 2.CA 工法納入実績一覧の閲覧
- 3. 安全データシート (SDS) のダウンロード
- 4. 各種製品の取扱説明書のダウンロード
- 5. 取扱会社一覧の閲覧



製品特長

主剤にはノンスチレンの変性ビニルエステル樹脂を採用

厚生労働省 労働安全衛生法施行令の改正(平成26年11月施行)による規制対象物質、及びシックハウスの原因となる揮発性 有機化合物(VOC)13品目を原材料に使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。

カプセル方式により樹脂の調合手間やロスを削減

樹脂・硬化剤・骨材が最適な配合でカプセル化、定量化されているため調合の手間や樹脂のロスが削減できます。

強力な固着力と、優れた耐久性を発揮

PCまくらぎのネジ山再生工法において、養生時間30分で60kN以上の引抜き強度が得られます。また湿潤状態(雨天時)におい ても優れた固着力が得られます。

硬化性を向上させた樹脂を使用しているため優れた硬化性能を発揮

低温速硬用の樹脂になっているため、常温だけでなく低温の環境下の施工時においても優れた硬化性能を発揮します。

複雑な工程がなく施工が容易にできます

施工が簡単なため、作業時の負担が軽減できます。

経年劣化した埋込栓を補修することで、まくらぎのリサイクルを実現

PC・コンクリート・合成まくらぎ等の埋込栓を補修することで、敷設してあるまくらぎの延命化を図れます。

これまで、経年劣化によりネジ山が破損 して締結力を失ったまくらぎは交換を余 儀なくされていました。

本工法は、既存のコンクリートまくらぎ を交換することなく、樹脂にて健全なネ ジ山に再生することにより本来の支持力 を回復させる補修工法です。



六角ボルト








硬化した樹脂と六角ボルトの離型性能と高 い固着力を有する、速硬化タイプのカプセ ル型固着剤です。

品名	まくらぎ	カプセル寸法(mm)			六角ボルト寸法	
п 1	#/2G	外径×長さ	(cm³)	穿孔仕様(mm) 径×深さ Φ24×100 Φ25×100 Φ25×135	(mm)	
RM-23A(S,W)N	2 5ぶり0竿	#21.0×00	28	Ф24×100	Ф22.2	
KW-25A(5,W)N	【 3-5形PC等	Ψ21.0×90		Ф25×100	Ф23.2	
RM-2213AN	102形PC 直4スラブ	Ф21.0×130	42	Ф25×135	Ф23.2	

※削孔深さは、締結ボルトネジ部の長さにより異なります。 ※ S: 夏用、W: 冬用を表しています。

施工手順



削孔ドリルで所定寸法(ボルト寸法)の削孔 を行い、埋込栓のネジ山を取り除きます。







掃除機、ブロア、専用

ブラシ等で穴内の清掃を行います。 穴内、及び穴壁に付着した削粉を取り除い





3. カプセル挿入・撹拌

カプセルのゴム製キャップを下にして挿入 し、撹拌ドリルで10秒程度撹拌します。



撹拌は、撹拌棒の先端が穴底に到達する ように行って下さい。



4、ボルト埋込み・位置合わせ

締結ボルトを左右に半回転させながら埋込み、その後 セットハンマーで所定の位置まで打込みます。



う、硬化養生・セット

養生後、締結ボルトを抜き取り、潤滑 剤等を塗布し、締結装置をセットします。 (養生時間30分)


※インパクトレンチで容易に開放できま


(2,000~3,000トルク)





硬化養生中は、絶対にボルトを動かさ ないで下さい。

















伸縮・分岐まくらぎ一体化

合成まくらぎを用いた直結軌道の分岐器は、 一旦組上げて位置決めをし、その後固定用 ボルト穴を削孔するために仮移設します。 ボルト孔削孔後に分岐器を所定位置に戻し て固定していました。本工法は、分岐器を最 初に組上げた状態で、そのまま上から穿孔 し、ボルトで固定する工法です。この工法に より、大幅な工程短縮が可能になりました。




専用インサート


施工手順



コンクリートの 削孔

穿孔内の清掃





インサートボルトとコンクリートとの高い

固着性能を有する、速硬化タイプのカプ

穿孔仕様(mm)

径×深さ

Φ32×105

※S:夏用、W:冬用を表しています。

セル型固着剤です。

容量 (cm³)

40

カプセル寸法(mm)

外径×長さ

Φ24.5×102

インサートアンカー の埋込み

JRD-3010(S,W)N

インサートアンカー 治具のセット・養生

治具ボルトの抜取・締結

あることでは、 株道補修用ケミカルアンカー RB-3012SN

ショルダーとまくらぎとの高い固着性能を 有する、速硬化タイプのカプセル型固着剤 です。

品名	カプセル寸法(mm)	容量	穿孔仕様(mm)	用途	ショルダー寸法(mm)	
四石	外径×長さ	(cm³)	径×深さ	田 歴	径(a)	長さ(b)
RB-2510(S,W)N	Ф24.5×100	45	28×105	埋込栓削孔タイプ	25	95
RB-3012(S,W)N	Ф28.5×120	80	35×105	埋込栓除去タイプ	30	95










専用ショルダー

埋込栓のネジ山が経年劣化により破損し

締結力を失った締結装置について、新規開 発した線バネ用ショルダーを樹脂にて埋込


み、線バネ締結装置化して従来以上の締結

施工手順





埋込栓削孔

削孔穴の拡張 (埋込栓除去タイプ)ショルダー径 630の場合



カプセル挿入・ 穴内清掃 撹拌





ショルダーの埋込み・ 硬化養生・セット 位置合わせ


コンクリートまくらぎ

埋込栓が経年劣化により破損した締結装 置について、破損した埋込栓を除去し、新 しい埋込栓を樹脂にて埋込み、埋込栓を交 換して本来の締結力を回復させる工法で



埋込栓(埋込治具装着)

施工手順



穴内清掃

埋込栓削孔


経年劣化により支持力が低下した合成ま くらぎのボルト孔について、タイプレートは

そのままの状態でネジ山だけを樹脂にて

健全な状態に再生し、まくらぎ孔の支持力

を回復させる工法です。

水抜き穴のシー ル・高さ調節



埋込栓の埋込み

0.

埋込栓とまくらぎとの高い固着性能を有

する、フィルムチューブ型のカプセル型固

使用する埋込栓

ポリアミド117

ナイロン107

折れボルト補修用

穿孔仕様(mm)

径×深さ

Φ35×105~110

着剤です。

(cm³

48

硬化養生・セット ・位置合わせ

ケミカルアンカー 🕎 ケミカルアンカー 🍟 ケミカル

※削孔深さは、使用埋込栓の全長により異なります。

品 名

RM-36BHN

カプセル寸法(mm)

外径×長さ

Φ28.5×110~140

RM-42BHN Φ28.5×280~320 120 Φ42×105~110

硬化した樹脂とスクリュースパイキとの離型 性能と、合成まくらぎとの固着性能を有す る、速硬化タイプのカプセル型固着剤です。

品名	カプセル寸法(mm) 外径×長さ	容量 (cm³)	穿孔仕様(mm) 径×深さ	使用ボルト寸法 (mm)
RM-2213FCN	Ф21.0×130	40	Φ24×130	Φ23 (スクリュースパイキ)
RM-2290FCN	Φ21.0×90	28	上記カプセルの補充用	

※削孔深さは、スクリュースパイキネジ部の長さにより異なります。













施工手順




スクリュースパイキ


合成まくらぎの 削孔




穴内清掃 ルーターによる拡張



カプセル挿入・ 撹拌



スクリュースパイキ 打込・位置合わせ



硬化養生セット

3

6 CA工法 推奨施工機械一覧表

供	 試 体	コンクリート	 、まくらぎ	合成まくらぎ	路盤コンクリート
l "I		ネジ山再生工法	埋込栓交換工法	合成まくらぎ孔補修工法	まくらぎ止め工法
品名		RM-23A(S/W)N RM-2213AN	RM-36BHN RM-42BHN	RM-2213FCN RM-2290FCN	JRD-3010(S/W)N
セル	外観	R. HHERYTHAPTH'	TENEFON STANFON STANFO	PARTOCINENSON' RM-221 SFCN	© Pressure R.S. 72347247- JRD-3010SN
ボル	ト/埋込栓				
	孔•穿孔 張)機械	インパクトレンチ (株)マキタ 品番: TW1001DRGX 名称	コアードリル	電気ドリル (株)マキタ 品番: 6305A 名称 木工用ドリルビット 形状 仕様	バンマードリル 工機ホールディングス(株) 品番: DH40SE2 DH3640DB 名称 コンクリートドリルビット 形状
	拌機械 孔治具	コードレスドライバドリル (株)マキタ 品番:DF458DRGX	名称 品名 EK-22 対象カプセル 右記以外の対 形状 a: 22 r 方法 b: 80 r c: 130	カプセル RM-36BHN Ta	穿孔治具
清:	掃機械	ブロワ 工機ホールディングス(株) 品番:RB40VA 品番	アキタ (株)マキ	名称 品名 対象カプ・ 形状 マスドライバドリル タ DF458DRGX	専用プラシ VP-23K RM-〇ON a: 30 mm b: 90 mm c: 130mm
埋;	込機具	ハンマーによる 打ち込み		ハンマードリル 工機ホールディングス(株) 品番: DH40SE2 DH3640DB	名称 アタッチメント 品名 T-2 形状 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	取▪締結 機械	インパクトレンチ 工機ホールディングス(株) 品番: WR36DA	MINON	インパクトレンチ (株)マキタ 品番: TW1001DRGX	inkita


[※]推奨施工機械一覧表の施工機械の写真は、代表的な機種になり、推奨する施工機械(品番)の写真ではありません。

7 施工条件別引抜き試験

気温20℃	/養生時間30分
メル皿として	


品名	ボルト径 (mm)	穿孔仕様 (mm)	施工条件	引抜強度 (KN)	施工条件	引抜強度 (KN)
RM-23ASN	22.2	\$24100	乾燥状態	1 71.2	湿潤状態	3 70.1
RIVI-23A3N	22.2	Ф24×100	(晴天時)	2 74.0	(雨天時)	4 73.1

■荷重 変位曲線





樹脂硬化性試験 (RM-23Aシリーズ)





ゲルタイム(G.T)、及びキュアタイム(C.T)をJIS K6901に 基づく社内試験法にて実施。

樹脂各種物性試験

■ ケミカルアンカー用変性ビニルエステル樹脂硬化物の規格値

項目	試験方法	規格値	単位
比 重	JIS K7112	1.15 ± 0.05	_
圧縮強さ	JIS K7181	100以上 N/mr	
引張強さ	JIS K7161	1 20以上 N/r	
曲げ強さ	JIS K7171	40以上	N/mm²
圧縮弾性係数	JIS K7181	1,000以上	N/mm²
耐アルカリ性	JIS K6919	質量変化率10%以内	

項目	試験方法	試	験値	単位
耐薬品性	JIS K6858	ਰਾਂਨ	/// +>	
10%硫酸		多	化なし	_
10%塩酸		変	化なし	_
10%水酸1	ヒナトリウム	変	化なし	_

■ ネジ山重生用カプセル RM-23A用樹脂の試験値

■ イン山舟エ州ノ	J C V KIVI	-23A用倒脂の試	· 尚欠 11旦
項目	試験方法	試験値	単位
粘度(25℃)	JIS K7117-1	460	mPa
体積抵抗率	JIS K6911	2.4×10 ⁸	MΩ·cm
表面抵抗率	JIS K6911	2.5×10 ⁸	MΩ·cm
絶縁破壊試験 (短時間法)	JIS C2110-1	44.9	kV
絶縁破壊試験 (段階法)	JIS C2110-1	38.0	kV
誘電率	JIS K6911	3.47	_
誘電正接	JIS K6911	0.0393	_
荷重たわみ温度	JIS K6911	68	C